

Compuesto autonivelante de poliuretano.



- EFECTIVO
- LIGERO
- PORTÁTIL
- FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

SE ADHIERE A ABS, CERÁMICA, VIDRIO, NYLON, PVC, ALBAÑILERÍA, CAUCHO Y MADERA.

FORMA UNA SUPERFICIE FLEXIBLE QUE SOPORTA QUÍMICOS, GRASA, ACEITE Y AGUA.

PERMANECE FLEXIBLE A BAJAS TEMPERATURAS.

Compuesto de poliuretano autonivelante formulado para recubrir grietas, hoyos e imperfecciones en el caucho* o partes de uretano, incluyendo llantas de montacargas, bandas transportadoras, sellos y accesorios.

Mezcla y aplicación automática en un solo paso ofrece un sistema fácil de usar con muy poco desperdicio.

***Cuando use en caucho, WEAR-FLEX PRIMER es requerido para una adhesión apropiada (575-7-4000). No recomendado para reparar neumáticos de carretera.**

WEAR-FLEX QUICK-MIX 3500

Compuesto autonivelante de poliuretano.



INDUSTRIAS Y CLIENTES

- Manufactureras
- Equipo pesado
- Camiones
- Montacargas
- Mantenimiento de vehículos
- Minería

Código	Descripción
575-7-3502	WEAR-FLEX QUICK-MIX 3500 autonivelante de 400 ml (13.5 oz) en doble contenedor (con 3 mezcladores estáticos).
575-7-5510	WEAR-FLEX QUICK-MIX 3500 autonivelante, kit de reparación. Contiene WEAR-FLEX, RUBBER PRIMER, Solvente METAL-GROOM, pistola QUICK-MIX, rueda de alambre, cepillo, espátula, guantes y toallas de taller.
575-7-8007	WEAR-FLEX autonivelante y no deformable, kit de reparación de caucho. Contiene 2 cartuchos de WEAR-FLEX 2500, 2 cartuchos de WEAR-FLEX 3500, 2 de primer, pistola QUICK-MIX y 10 mezcladores estáticos.
575-7-8008	WEAR-FLEX autonivelante, kit de reparación de bandas. Contiene 4 cartuchos WEAR-FLEX 3500, 2 de primer, pistola QUICK-MIX y 10 mezcladores estáticos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuerza de tensión, ASTM D638	1, 300 psi
Temperatura de funcionamiento	-40 a 120°C (-40 a 250°F)
Dureza (ASTM D2240)	90 Shore A
Elongación	214%
Tiempo de curado	4 hrs. a 77°F/25°C
Tiempo de trabajo	120 segundos a 77°F/25°C
Color	Negro
Cobertura	24.4 in ³ o 97.6 in ² a 1/4" de espesor
Temperatura de aplicación	0 a 54°C (32 a 130°F)
Rigidez eléctrica (ASTM D149)	296 volts/mil

ACCESORIOS

- 575-7-3512 Pistola dispensadora de 400ml Quick-Mix
- 575-7-3517 Pistola dispensadora neumática de 400ml Quick-Mix
- 575-7-3530 Puntas mezcladoras estáticas para cartucho de 400 ml
- 575-7-4000 Wear-Flex Primer, 90 ml.